Prime Classic

Produktbeschreibung

Prime Classic ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Grundlack auf Acrylatbasis. Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parketthölzer, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen.
Wegen der geringen seitenverleimenden Wirkung wird Prime Classic auf Holzpflaster, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung sowie für Hochkantlamellenparkett eingesetzt.

Eigenschaften

- verleiht dem Holz eine warme Anfeuerung
- minimiert die Seitenverleimung

Technische Daten

Lacktyp:	Acrylat
Lösemittel:	hauptsächlich Wasser
Dichte:	1,03 g/cm³
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
Mischungsverhältnis:	1-Komponentenlack
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 8-10 m² (100-120 g/m²) pro Anstrich
Trockenzeit:	1-2 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Wasserlackrolle
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
GISCODE:	W2+
WGK:	1 (Selbsteinstufung)
VbF:	nicht feuergefährlich
Abfallschlüsselnummer:	080112
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	3 x 5l oder 10 x 1l im Karton

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung

Die zu versiegelnde Fläche muss gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine, Bona SandScrad System, Schleifscheibe/-gitter bzw. Schleifpapier Korn 120 oder feiner verwenden.
Bunthölzer, Holzpflaster, Hochkantlamellen, Dielenböden und Parkett auf Fußbodenheizung müssen mit Prime Classic grundiert werden, um die Seitenverleimung zu minimieren.

Prime Classic

Verarbeitung

Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parketthölzer, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Wegen der geringen seitenverleimenden Wirkung wird Prime Classic auf Holzpflaster, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung sowie Hochkantlamellenparkett eingesetzt.

Empfohlener Versiegelungsaufbau:

Prime Classic gut schütteln
- 1 x Prime Classic
auftragen, 100-120 g/m², mit einer Bona Wasserlackrolle aus einem Auftragsbehälter.
Prime Classic nicht auf den Boden leeren.
Danach je nach Anforderung 2-3 x Auftrag von Bona Wasserlacken.

Trockenzeit:

1-2 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser reinigen. Für angetrockneten Lack Aceton benutzen. Lackreste nicht in die Kanalisation geben, sondern austrocknen lassen und einer geordneten Deponie zuführen.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten
Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.
Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit (Stand 01.06).
Service-Telefonnummer 0180/4266283.

BonaKemi AB
Niederlassung Deutschland
Jahnstr. 12
65549 Limburg / Lahn
Telefon:
+49 6431 4008-0
Telefax:
+49 6431 4008-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com