

Mautner Aktivprimer ist eine säurehärtende, chromatfreie 2K-Grundierung speziell für Aluminiumuntergründe, mit aktivem Korrosionsschutz- und ausgezeichneter Haftung auf Eisen. Mautner Aktivprimer kann mit allen Mautner 1K- und 2K-Systemen überlackiert werden. Die Verarbeitung kann auch im Dreischichtverfahren (Aktivprimer / Füller / Decklack) erfolgen.

Ergiebigkeit:	8 – 10m ² / lt. bei 30µm		
Farbton:	Gelbgrün lasierend		
Mischungsverhältnis:	2:1 (bei großen Flächen auch 1:1 möglich)		
Härter:	Mautner Härter für Aktivprimer		
Verdünnung:	Verarbeitungsverkosität wird durch o.a. Mischungsverhältnis erreicht.		
Spritzviskosität 20°C:	16-18s 4mm DIN		
Verarbeitung: Luft / Fließbecher	Spritzdruck 3 – 4 bar	Spritzdüse 1,3 – 1,5mm	Spritzgänge 1 – 1 ½
Topfzeit:	12h		
Schichtstärke / Trockenfilm:	10 – 15µm		



Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20°C	30min – 8h.	4 – 6h.	20 – 25min	
VOC – Gesetzgebung:		EU Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 780 g/l (2007) Dieses Produkt enthält max. 704 g/l VOC		
<p>Hinweise:</p> <p>Die Haftung auf Edelstahl vorher prüfen. Mautner Aktivprimer muss innerhalb von 8 Stunden überlackiert werden. Mit Mautner Aktivprimer grundierte Teile vor Feuchtigkeit schützen. Anbrüche nicht in Eisenbehälter aufbewahren. Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden. Nicht mit Polyestermaterialien überarbeiten.</p> <p>Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.</p>				
Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung		
2K-Acrylgrund	A II	entzündlich, Xn gesundheitsschädlich		
Härter für Aktivprimer	A I	Enthält Xylol leicht entzündlich, Xn; enthält 4-Methyl-pentan-2-on		
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.				