

Technisches Merkblatt  
H80 – Mautner 2K-PU Härter standard



Produktbeschreibung			
Verwendungszweck:	2K-Härter für Mautner 2K-PU Acryllacke und – Grundierungen.		
Charakteristik:	<table border="1"> <tr> <td>                     Bindemittelbasis                      Festkörper:                      Lieferviskosität (DIN 53 211)                      Spez. Gewicht: (DIN 51 757)                 </td> <td>                     Polyisocyanat                      40 Gew. %                      13 – 16 s 4mm                      0,97 kg. / lt.                 </td> </tr> </table>	Bindemittelbasis Festkörper: Lieferviskosität (DIN 53 211) Spez. Gewicht: (DIN 51 757)	Polyisocyanat 40 Gew. % 13 – 16 s 4mm 0,97 kg. / lt.
Bindemittelbasis Festkörper: Lieferviskosität (DIN 53 211) Spez. Gewicht: (DIN 51 757)	Polyisocyanat 40 Gew. % 13 – 16 s 4mm 0,97 kg. / lt.		
Lagerung:	im verschlossenen Originalgebinde mind. 12 Monate lagerfähig		
Kennzeichnung:	VbF: entfällt; Gefahrstoffverordnung: entzündlich Xn enthält Xylol		
Verarbeitungshinweise			
Siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke			
Besondere Hinweise			
Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. Manche Farbtöne können Blei enthalten, deshalb nicht für Gegenstände benutzen, die gelutscht oder gekaut werden können. Das Aufbringen zu hoher Schichtdicken verlängert die Trockenzeit z.T. erheblich.			
Sicherheitsratschläge			
Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.			



### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

### Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und resteentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.