

DEKORWACHS Transparent ^{High Solid}

Holzveredelung für innen - transparent - seidenglänzend

KLARWACHS - transparent - seidenmatt

Produktbeschreibung

Osmo DEKORWACHS Transparent ist ein transparenter Holzanstrich für innen. In einem einfachen Arbeitsgang wird ein professionelles, seidenglänzendes Finish erzielt, dem durch leichtes Nachpolieren stärkerer Glanz verliehen werden kann. Struktur und Maserung des Holzes werden betont.

Osmo DEKORWACHS Transparent ist auf Naturöl-Wachs-Basis aufgebaut und offenporig. Es reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab und kann deshalb jederzeit durch einfaches Überstreichen wieder aufgefrischt werden.

Osmo DEKORWACHS Transparent ist wasserabweisend, abriebfest und schmutzunempfindlich. Es bekommt keine Wasserflecken. Verschmutzungen lassen sich leicht abwischen. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola-Getränke, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1C.

Osmo DEKORWACHS Transparent hat sich seit Jahrzehnten, besonders auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, aufs Beste bewährt. Es ist von sämiger Konsistenz (thixotrop), sehr leicht aufzubringen und benötigt wenig bis gar keine Pflege.

Osmo KLARWACHS ist transparent und seidenmatt. Es ist dünnflüssig und kann daher auch getaucht werden. Es dringt besonders leicht und tief in das Holz ein und eignet sich deshalb besonders gut zur Behandlung dunkler, inhaltsstoffreicher Hölzer (z. B. bei Fußböden) wie Wengé, Meranti, Merbau, Jatoba usw.

Naturöl-Wachs-Basis

Osmo DEKORWACHS und KLARWACHS sind auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse hergestellt. Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Das Holz kann atmen. Feuchtigkeit kann entweichen. Quellen und Schwinden werden vermindert.

Gesundheit und Umwelt

Osmo DEKORWACHS und KLARWACHS enthalten keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Er entspricht der DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

sowie der EURO-Norm EN 71 (geeignet für Kinderspielzeug), Prüfzeugnisse liegen vor. Das Prinzip von Osmo, nur Artikel herzustellen und zu vertreiben, die nach Stand des Wissens gesundheits-unbedenklich und gefahrlos bei der Herstellung und Anwendung sind, führte zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und 14001 (Umweltmanagementsystem).



Anwendungsbereiche

Alles Holz im Innenbereich: Wand- und Deckenbekleidungen, Deko-Balken, Möbel, Leisten, Spielzeug, Türen. Ideal für alle Arten von Holz- und Korkfußböden (s. auch Osmo HARTWACHS-ÖL, Produktinformation 2). Besonders zu empfehlen für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Küche, Bad, Schwimmbad. Geeignet für alle Holzarten, auch Kork, OSB, Leimholz und Spanplatten (keine Grundierung).

Farbtöne

Osmo DEKORWACHS Transparent gibt es in 12 Naturholztönen und farblos.

Nr. 3101 Farblos
Nr. 3111 Weiß
Nr. 3123 Goldahorn
Nr. 3127 Savanne
Nr. 3128 Buche
Nr. 3136 Birke
Nr. 3137 Kirschbaum
Nr. 3138 Mahagoni
Nr. 3151 Taubenblau
Nr. 3161 Ebenholz
Nr. 3164 Eiche
Nr. 3166 Nußbaum
KLARWACHS: Nr. 1101 Farblos

Alle Töne sind miteinander mischbar. Weitere transparente Pastelltöne lassen sich durch Mischen eines DEKORWACHS DECKEND Farbtönen mit DEKORWACHS Transparent Farblos erzielen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen.

Da es sich um einen transparenten Anstrich handelt, wird das Ergebnis von der natürlichen Farbe des Holzuntergrundes beeinflusst. Helle Töne eignen sich am besten für neues, helles Holz. Sonst bringen Töne, die der Farbe der zu streichenden Fläche entsprechen oder etwas dunkler sind, die besten Ergebnisse (Probeanstrich empfohlen).

DEKORWACHS farblos und KLARWACHS sind für alle gängigen Holzarten und Holztonen geeignet.

Anzahl der Anstriche

1 (Möbel und Fußböden 2)

Gebindegrößen

Osmo DEKORWACHS Transparent:
0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l

Osmo KLARWACHS:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ergiebigkeit

Osmo DEKORWACHS Transparent:
1 l = ca. 20 m² (gehobelt Holz)
= ca. 12 m² (raues Holz)

Osmo KLARWACHS:

1 l = ca. 16 m² (gehobelt Holz)
= ca. 9 m² (raues Holz)

Infolge dieser hohen Ergiebigkeit ungewöhnlich niedriger Quadratmeterpreis!

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 20%). Nur auf frostfreies Holz streichen.

Alte offene Anstriche säubern oder leicht anschleifen. Alte Farb- und Lackanstriche entfernen (mit Osmo ABBEIZER, biologisch abbaubar oder durch Abschleifen).

Für bläueanfällige Hölzer (z. B. Kiefer) in Feuchträumen oder auf Fußböden empfehlen wir einen allseitigen Voranstrich mit unserem biozidfreien Imprägnierwachs HOLZ-PROTEKTOR (Endanstrich innerhalb einer Woche).

Verträglichkeit

Kann gestrichen werden über: Osmo DEKORWACHS, Osmo KLARWACHS, HARTWACHS-ÖL und EINMAL-LASUR sowie andere offene Lasuren, Osmo Holzimprägnierung WR^{OP} und Osmo HOLZ-PROTEKTOR. Auch verwendbar zur Auffrischung dünn gewordener, aber noch intakter Lackanstriche.

Korrosion

In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wird der Gebrauch verzinkter, nichtrostender Nägel / Schrauben empfohlen.

Verarbeitung

Osmo DEKORWACHS Transparent: Pinsel oder Tuch.

Osmo KLARWACHS: kann auch getaucht werden (s. o.).

Osmo DEKORWACHS Transparent und KLARWACHS sind streichfertig. Nicht verdünnen. **Gut umrühren.**

Mit festem Pinsel oder Baumwolltuch **dünn** und gleichmäßig in Holzmaserrichtung **auftragen**. Nach kurzer Trocknungszeit eventuelle Überschüsse abwischen.

Ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen.

Wird bei farbigem Dekorwachs eine stärkere Farbintensität gewünscht, Vorgang wiederholen.

DEKORWACHS Transparent farbig - Tipp: Zur Erzielung eines besonders schönen Beizeffektes, Anstrich ca. 20 Minuten antrocknen lassen, dann mit Tuch leicht in Holzmaserrichtung abwischen.

Neues Holz, falls möglich, vor Anbringung einmal allseitig behandeln.

Nachpolieren

DEKORWACHS Transparent: Zur Erzielung eines stärkeren Glanzes die durchgetrocknete Oberfläche mit Osmo POLIERKISSEN (ultrafeine Stahlwolle) oder trockenem Baumwolltuch leicht überpolieren (für Eichenholz Scotch-Pad verwenden).

KLARWACHS: Zur Erzielung eines leichten Glanzes nach Trocknung mit Baumwolltuch überpolieren.

Fußböden aus Holz

Massivholz- oder Mehrschichtdielen, Parkett und Kork. Wegen der starken Beanspruchung empfehlen wir für Holzfußböden eine zweimalige Behandlung mit Osmo HARTWACHS-ÖL (farblos) unserem Spezialprodukt für Fußböden (s. Produktinformation 2).

Empfehlung: Bei sehr offenporigen, dunklen und inhaltsstoffreichen Holzarten (z.B. Meranti, Wengé, Merbau usw.) zunächst nur einen dünnen Anstrich Osmo KLARWACHS auftragen und diesen bei Bedarf wiederholen.

Transparentfarbige Behandlung:

1. Anstrich: DEKORWACHS Transparent farbig ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. Einen sehr schönen transparentfarbigen Anstrich erzielt man auch mit einer Mischung aus DEKORWACHS DECKEND und HARTWACHS-ÖL, z. B. im Verhältnis 1:10.

2. Anstrich: bei Bedarf nochmals DEKORWACHS Transparent farbig. Dann mit Osmo HARTWACHS-ÖL endbehandeln. Probeanstrich empfohlen. Für Eiche und andere Harthölzer ist i. d. R. eine farblose Behandlung mit KLARWACHS oder HARTWACHS-ÖL vorzuziehen.

Fußböden aus Kork

1. Anstrich: DEKORWACHS transparent oder HARTWACHS-ÖL mit einem breiten Doppelblattspachtel **ganz dünn** auftragen! **Mindestens 24 h gut trocknen lassen.**

2. Anstrich: Osmo HARTWACHS-ÖL ebenfalls **ganz dünn** auftragen. Falls möglich, die Korkfliesen vor dem Verlegen einzeln behandeln. Man vermeidet so, daß die Randpartien versehentlich mehrfach gestrichen werden, was die Trocknung erschweren würde.

Fertigen Anstrich über Nacht bei guter Belüftung trocknen lassen. Dann, je nach gewünschtem Glanzgrad, mit Tuch, Blocker, Saugbohrer oder Poliermaschine überpolieren. Die Oberfläche wird durch Nachhärten in 2-3 Wochen noch schöner und widerstandsfähiger.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Osmo PINSELREINIGER (benzolfrei) oder Terpentinersatz.

Trockenzeit

Ca. 12 Stunden - für gute Belüftung sorgen. Staubtrocken nach ca. 6 Std.

Pflege und Instandhaltung

Pflegeleicht bis pflegefrei.

Falls gewünscht, kann im Laufe der Jahre ein weiterer Anstrich (transparent, farbig oder farblos) auf die trockene, saubere Fläche aufgebracht werden (siehe oben).

Fußböden: Besonders stark verschmutzte oder strapazierte Stellen mit einem leicht in Osmo KLARWACHS getauchtem Tuch oder feiner Stahlwolle (Osmo POLIERKISSEN) abreiben, sauber abwischen, trocknen lassen, überpolieren - fertig.

Es entstehen keine Ansatzstellen, daher kein Überarbeiten der gesamten Fläche. Für die tägliche Reinigung genügt ein Staubtuch, Mop, oder Staubsauger. Sehr zu empfehlen ist ein Saugbohrer. Stärker begangene und verschmutzte Fußböden, z. B. im öffentlichen Bereich, mit einem feuchten Tuch (Wasser mit Osmo WISCH-FIX-Wischwasserzusatz) wischen, trocken nachwischen. Für besonders hartnäckige Flecken und zur intensiven Pflege Osmo WACHSPFLEGE UND REINIGUNGSMITTEL verwenden. Bei Bedarf mit DEKORWACHS Transparent oder HARTWACHS-ÖL auffrischen.

Lagerfähigkeit

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 h bei Zimmertemperatur lagern.

Zusammensetzung

50-60% Festkörper (High Solid).

Basis: natürliche pflanzliche Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs, Paraffine).

Pigmente: Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpigment, sämtlich für den Nahrungsmittelsektor zugelassen.

Additive: Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive

40-50% flüchtige Bestandteile: entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei, entspricht der Reinheitsanforderung des Europäischen Arzneibuches).

KLARWACHS: ca. 40% Festkörper, ca. 60% flüchtige Bestandteile, sonst s. o.

Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften

DEKORWACHS Transparent

Spezifisches Gewicht

(Dichte): 0,90-0,96 g/cm³

Viskosität: thixotrop, sämig/sahneartig

Geruch: schwach/mild,
nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: über 55 °C (VbF A III)
nach DIN 53213

KLARWACHS

Spezifisches Gewicht

(Dichte): 0,85 g/cm³

Viskosität: 62 s, 2 mm nach DIN 53 211
dünnflüssig

Flammpunkt: über 55 °C

Sicherheitsratschläge

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Eß-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in der Nähe offenen Feuers arbeiten. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen.

Achtung: mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr).

Der getrocknete Anstrich ist schwer entflammbar nach TL A -053.

Das Brandverhalten entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B2 (normal entflammbar).

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG®, Postfach 110161, D-48231 Warendorf; Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf

Telefon (02581) 922-100, Telefax (02581) 922 200, Internet: [http:// www.osmo.de](http://www.osmo.de), E-Mail: info@osmo.de