

Resident (geprüft nach ÖNORM C 2354 Beanspruchungsklasse B)

Produktbeschreibung

Resident ist ein wasserbasierter Decklack auf Polyurethan-Acrylat-Dispersionsbasis. Er ist geeignet für Parkett und Holzböden bei mittlerer bis starker Beanspruchung. Durch seine hohe Viskosität, optimale Verlaufeigenschaften, und gute Füllkraft lässt er sich einfach auftragen und ergibt eine gleichmäßige, optimal gefüllte Oberfläche.

Eigenschaften

- für mittlere bis starke Beanspruchung
- hochwertige Co-Polymer-Dispersion
- leicht aufzutragen
- optimal gefüllte Oberfläche
- lichtbeständig
- sehr gute Beständigkeit gegen Absatzspuren
- hohe Viskosität bei optimalen Verlaufeigenschaften
- Ein-Tages-System in Kombination mit Gel möglich



Technische Daten

Basis:	1-K Co-Polymer Dispersion
Lösemittel:	hauptsächlich Wasser
Glanzgrad:	matt (25-30%), seidenmatt (45-50%), glänzend (90%)
Dichte:	1,05 kg / cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen.
Mischungsverhältnis:	1-Komponentenlack
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 8-10 m ² (100-120 g/m ²) pro Anstrich.
Trockenzeit:	2,5-3 Std. bei +20°C und 50% rel. Luftfeuchte.
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Wasserlackrolle
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.
GISCODE:	W3
VbF:	nicht feuergefährlich
Abfallschlüsselnummer:	555 08
Gebindeentsorgung:	über ARA 12 830, EVA 10 2226
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C).
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	2 x 10 Liter oder 3 x 5 Liter

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung

Die zu versiegelnde Fläche muss gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine, Bona SandScrad System, Schleifscheibe/-gitter bzw. Schleifpapier Korn 120 oder feiner verwenden.

Empfohlene Grundierung: 1 x Prime Classic (minimiert Seitenverleimung) oder Prime Tempo (kurze Trockenzeit) oder Prime Intense (tiefe Holzanfeuerung)

Bunthölzer, Holzpflaster, Hochkantlamellen, Dielenböden und Parkett auf Fußbodenheizung müssen mit Prime Classic grundiert werden, um die Seitenverleimung zu minimieren.

Resident

Verarbeitung

Lack nicht auf den Boden leeren, aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Resident ist für die Versiegelung von Parkett- und Holzböden, die mittlerem bis starkem Verschleiß ausgesetzt sind, geeignet. Als Auftragsgerät ist die Bona Wasserlackrolle zu verwenden. Bei der Versiegelung stark strapazierter Böden muss der erste Anstrich tief in das Holz eindringen, deshalb sollte nicht gespachtelt, sondern nur mit der Rolle gearbeitet werden.

Verbrauch:

1 Liter für 8-10 m² (100-120 g/m²) pro Anstrich. Pfützenbildung vermeiden.

Empfohlener Versiegelungsaufbau:

- 1 x Prime Classic (minimiert Seitenverleimung) od. Prime Tempo (kurze Trockenzeit) od. Prime Intense (tiefe Holzanfeuerung)
- 3 x Resident
- 2-3 x Gel + 2 x Resident nur im Wohnbereich

Lackzwischen Schliff:

Erfolgt vor dem letzten Lackauftrag mit einer Einscheibenmaschine. Die besten Ergebnisse werden mit dem Bona SandScrad-System erzielt. Alternativ kann auch ein Schleifgitter mit Körnung 150 verwendet werden. Nach dem Staubsaugen, vor dem letzten Anstrich, mit Bona Gel abspachteln, verbessert das Lackierergebnis deutlich.

Trockenzeit:

Pro Tag max. 2 Anstriche aufbringen. 2,5-3 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte pro Schicht. Ca. 8 Std. nach der letzten Versiegelungsschicht kann der Boden vorsichtig betreten werden. Die Reinigung ist nach 8-14 Tagen möglich, danach können auch Teppiche ausgelegt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser reinigen. Für angetrockneten Lack Aceton benutzen. Lackreste nicht in die Kanalisation geben, sondern austrocknen lassen und einer geordneten Deponie zuführen.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. ÖNORM B2218) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 07.05)

Service-Telefonnummer 0800/225282.

BonaKemi AB
Zweigniederlassung Österreich
Mayrwiesstr. 21
A-5300 Hallwang b. Sbg.
Österreich
Telefon:
0662-661943-0
Telefax:
0662-660205
E-Mail:
austria@bona.com
Internet:
www.bona.at