

# Maschinenlack

hochglänzend und seidenglänzend

Abtönbar über 

## I. Werkstoff

einza mix Maschinenlack hochglänzend und einza mix Maschinenlack seidenglänzend sind schnelltrocknende, aromatenarme 1-Komponenten-Alkydharzlacke für innen und außen mit hoher Wetterbeständigkeit und guter Glanz- und Farbtonstabilität. Die schnelle Trocknung von einza mix Maschinenlack ermöglicht zeit- und kostensparende Qualitätslackierungen.

Art des Werkstoffes	schnelltrocknende Maschinenlackfarbe für innen und außen, stoß-, schlag- und kratzfest
Verwendungszweck	für hochwertige, hochglänzende Qualitätslackierungen auf vorbehandelten Holz- und Metalluntergründen, wie z. B. für Möbel, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Nutzfahrzeuge sowie Maschinen im Industriebereich
Farbtöne	große Farbtonauswahl über das einza mix Farbmischsystem
Glanzgrad	hochglänzend
Spezifisches Gewicht	1,00 - 1,30 g/ml, je nach Farbton
Bindemittelbasis	mittelölige Spezialalkydharze
Pigmentbasis	reine, unverschnittene Pigmente
Flammpunkt	über 21°C
Gefahrenklasse nach VbF	entfällt
Kennzeichnung n. GefStoffV	Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
Temperaturbeständigkeit	bis 80°C
Verpackungsgrößen	1 l - 3 l - 10 l

## II. Eigenschaften und Verarbeitungshinweise

Lichtbeständigkeit	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit	gut gegen schwache Säuren, Laugen und Haushaltsreinigungsmittel
Scheuerbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Haftung / Elastizität / Schlagfestigkeit	erfüllt die Anforderungen der DIN- und VOB-Bedingungen
Verträglichkeit	untereinander in jedem Verhältnis mischbar, nicht mit anderen Produkten mischen
Verdünnung	einza Kunstharz-Verdünnung
Streichen und Rollen,	unverdünnt
Airless-Spritzen	unverdünnt, Düsendgröße: 0,013-0,015 Zoll
Hochdruckspritzen	bis zu 20 % verdünnt mit einza Kunstharz-Verdünnung
Trockenzeiten (20°C, 65 - 75 % rel. Luftf., 60 µ Naßfilm)	nach ca. 20-30 Minuten staubtrocken und nach ca. 2-3 Stunden griffest
Ergiebigkeit	ca. 11-13 m <sup>2</sup> /l

bitte wenden!

Bearbeitung

Überarbeitbar nach ca. 3-4 Stunden

Reinigung der Werkzeuge mit einzA Kunstharz-Verdünnung oder einzA Universal-Nitroverdünnung

### III. Anstrichaufbau bzw. Anwendungstechnik

einza mix Maschinenlack ist besonders für die schnelle und zügige Lackierung von Holz-, Kunststoff- und Metalluntergründen geeignet, bei denen aus produktionstechnischen und Kostengründen eine schnelle Wiederbenutzung der beschichteten Werkstücke gefordert wird.

Anstrich auf Metall- und Kunststoffuntergründen:

Eisen und Stahl fachgerecht entrostet und reinigen, so daß der zu behandelnde Untergrund frei von Walzhaut und Zunder, sauber, trocken und fettfrei ist. Sofort nach der Entrostung den ersten Anstrich auftragen, damit maximale Haftung und Rostschutzwirkung erreicht werden.

Grundanstrich auf Eisen und Stahl mit einzA Rapid-Primer oder einzA VarioColor Industrie-Primer (außen 2 x).

Zwischenanstrich mit einzA mix Maschinenlack hochglänzend oder seidenglänzend.

Schlußanstriche mit einzA mix Maschinenlack hochglänzend oder seidenglänzend.

Bei Anstrichen auf duroplastischen Kunststoffen und Hart-PVC müssen Fett, Schmutz, Staub oder sonstige Verunreinigungen sorgfältig vom Untergrund entfernt werden. Anschließend muß der zu beschichtende Untergrund angeschliffen werden.

Zink- und verzinkte Untergründe mit Ammoniak unter Zusatz von Netzmittel (Pril o.ä.) reinigen und entfetten, anschließend mit Perlon- oder Nylonvlies (Scotch Britt o.ä.) anschleifen und mit klarem Wasser gut und reichlich nachwaschen. Leicht- und Buntmetalle gründlich entfetten, anschleifen und sorgfältig reinigen.

Grundanstrich auf Kunststoff- und NE-Metalluntergründen mit einzA Lawirostal oder mit einzA VarioColor Industrie-Primer.

Zwischenanstrich mit einzA mix Maschinenlack hochglänzend oder seidenglänzend.

Schlußanstriche mit einzA mix Maschinenlack hochglänzend oder seidenglänzend.

Anstrich auf Holzuntergründen:

Der zu behandelnde Untergrund muß trocken, sauber, fett- und ölfrei sowie frei von sonstigen Verunreinigungen sein.

Imprägnieren mit einzA Bläueschutz (nur im Außenbereich und nur bei Weich- und Nadelhölzern erforderlich).

Grundanstrich mit einzA Rapid-Primer

Zwischenanstrich mit einzA mix Maschinenlack hochglänzend oder seidenglänzend.

Schlußanstriche mit einzA mix Maschinenlack hochglänzend oder seidenglänzend.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 03/99; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.