



## LEVIS MAT PLUS

L 127

<b>Werkstoffbeschreibung:</b>	Geruchsneutrales hohes deckendes mattes Farbe für Decken und Wände
<b>Klassifikation:</b>	GISBAU NR. M-DF02
<b>Anwendungsgebiete:</b>	Innen Decken und Wände Wohn- und Geschäftsräume.
<b>Untergründe:</b>	auf Gips, Kalkgips, Spachtelflächen, Gipskarton, Beton, Putzzement, Faserplatten, Glasgewebe, Rohfaser, usw... auf sauberen und tragfähigen Altanstrichen.
<b>Wichtigste Funktionen:</b>	Dekoration
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geruchsneutral</li><li>- Mattes Aussehen</li><li>- Leicht verarbeitbar</li><li>- Absolut spannungsfrei</li><li>- Perfekt isolierend</li><li>- Hohes Deckvermögen</li><li>- lange offene Zeit</li><li>- zweckmässige maskierende Wirkung</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>	
- Zusammensetzung :	Bindemittel : Polymerisiertes Öl
	Pigment : Rutil-Titandioxyd
	Lösungsmittel : Aliphatische Kohlenwasserstoffe
	Hilfsprodukte : neutrale Mineralstoffe
- Festkörpergehalt in Gewicht :	66 % +/- 2
- Flammpunkt:	41°C
- Viskosität:	108 – 120 Kriebseinheiten bei 25°C
- Spez. Gewicht bei 20°C :	1,33 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
- Mahlfineinheit :	2 nach Hegman
- Ablaufwiderstand :	bis 200 Mikrometer Nassfilm
- Glanzgrad :	weniger als 5 % (Gardner 85°)
- Filmhärte:	54 Sekunden auf einer Glasplatte bis 75 Mikrometer gemessen nach einer 7-tägigen Trocknung bei 23°C und 50% rel.Luftfeuchtigkeit.

### Praktische Daten:

- Verpackungen : 12,5 L – 5 L- 2,5 L
- Lagerung : Mindestens 2 Jahre in unangebrochener Originalverpackung – frostfrei lagern
- Aussehen in der Dose : Thixotropische Anstrichwerkstoff
- Aussehen des Trockenfilms : matt
- Farbton : weiss
- Abtönung : mit Universal-Abtönpaste Eurotone (max. 2 ,5%)
- Arbeitsgeräte : Pinsel, Rolle, Normalpistole und Airlessgerät (Düse 015"-018", Druck 150-180 bar)
- Verdünnung : gebrauchsfertig für Pinsel, Rolle und Airless;  
für Normalpistole : 10-15 % Verdünnung für LEVIS MAT PLUS
- Reinigung der Arbeitsgeräte : LEVIS BRUSH CLEANER(Pinselreiniger) oder Testbenzin
- Verarbeitungshinweise : Trotz seiner Struktur in der Dose, muss LEVIS MAT PLUS unverdünnt und satt aufgetragen werden, damit die isolierenden Eigenschaften des Produktes nicht verloren gehen.
- Ergiebigkeit : +/- 10 m<sup>2</sup>/L pro Schicht
- Staubtrocken : nach 1 Stunde bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- Trocken nach : 2 bis 3 Stunden bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Überstreichbar nach : 24 Stunden

### Untergrundvorbereitung:

Die Vor- und Anstricharbeiten richten sich immer nach dem Zustand und den Anforderungen des zu bearbeitenden Objekts.

Entstauben, entkörnen, wie nötig ausfüllen.

Altanstriche : abwaschen, spülen, trocknen lassen. Glänzenden Flächen mattschleifen. Mangelhafte Zementfugen und Risse ausfüllen. Entstauben.

Auf nicht zusammenhängenden Untergründe grundieren mit PLANI PRIM.

### Anstrichsystem:

1. Empfohlenes System für ungestrichene Untergründe .  
1 bis 2 Schichten LEVIS MAT PLUS auftragen.
2. Zusätzliche Empfehlungen  
Der Untergrund muss carbonatisiert sein und der Feuchtigkeitsgehalt von neuen Untergründen darf 3% nicht überschreiten. LEVIS MAT PLUS Verdünnung ist die einzige Verdünnung welche die Geruchsneutralen Eigenschaften LEVIS MAT PLUS gewährleistet. Deswegen muss man immer diese Verdünnung beim Anwendung einsetzen. Grundsätzlich ist LEVIS MAT PLUS empfohlen wie Deckanstrich. Durch seinen niedrigen internen Spannung ist die Durchtrockenzeit sehr lange. Soll man jedoch überstreichen, muss man die Farbe 2 Monate durchtrocknen lassen.

