



Technische Informationen

HILFSPRODUKTE – Sektion Unterputze zum Renovieren

Prantomuro /S

Seite 1 von 2

Revision	Datum
02	22 märz 2005

Beschreibung und Eigenschaften des Produktes

Kode und Produktname	PRONTOMURO S – Leichter Grundputz, gebrauchsfertig, für innen und außen
Gebrauchshinweise und Verträglichkeit des Untergrundes	Geeignet um äußere und innere Wandflächen in mittlerer und höherer Auftragsstärke auszugleichen. Verträglich mit folgenden Untergründen: Gipskartonplatten, Gipsglättungen, Agglomeraten auf Rüttelbeton, Unterputz.
Klassifizierung	Grundputz, einkomponentig, mit physischer Durchhärtung, für Mauerwerke. G2-E-0-A-A3
Verpackung	Gebinde von 10 Litern

Eigenschaften	Werte
Aussehen	Matt
Farbton	Grau
Bindemittel	Mineralisch
verstärkender Bindemittel	Dispersion Vinyl-veova
Stabilisierungsmittel	Zellulose
Füllstoff	gesiebte Kieselesande, Kugelquarz
Spezifische Gewicht	1,63 +/- 0,03 g/ml
Trockenrückstand in der Masse (45 min. zu 160 °C in Trockner IR)	74 % +/- 1%
pH	12,4 +/- 0,3
Massenviskosität	dicke Masse

Auftragshinweise

Eigenschaften	Untergrundtemperatur	Lufttemperatur
Temperatur	min. 5 °C max. 30 °C	min. 5 °C max. 35 °C

Auftrag mit Traufel

Verdünnung	gebrauchsfertig
Ergiebigkeit pro Liter	2-3 m ² /liter je nach Auftragsstärke und Unregelmäßigkeit des Untergrundes



Technische Informationen

HILFSPRODUKTE – Sektion Unterputze zum Renovieren

Prontomuro /S

Seite 2 von 2

Zeiten

Staubtrockenzeit	zu 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 1-4 Stunden je nach Auftragsstärke
Zwischenschichten	zu 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 6-12 Stunden je nach Auftragsstärke
Lagertemperatur	Min. 5 °C max 35 °C

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Bei tragfähigen Flächen genügt es den Untergrund gleichmäßig zu nassen.
Bei alten, weichen, kreidenden Unterputzen, die zu renovieren sind, sorgfältig Untergrund reinigen, um alle Farbresten zu entfernen. Alle lose oder weiche Teile entfernen und sorgfältig bürsten um jede Staubschicht zu entfernen, die eine anti-klammerte Schranke bilden könnte.
Eventuelle Nägel und Eisen entfernen, die mit der Zeit auf die Fläche, Rostspuren aufbringen könnten.
Bei Salzausblühungen, Moos, Schimmelbildungen, gut kratzen oder bürsten, und eine Schicht von einer Lösung aus Chlorwasserstoff in 1 zu 10 - 1 zu 15 Wasser verdünnt, mit Pinsel auftragen, dann Untergrund reichlich nachwaschen. Dann auf die ganze Fläche FIRMONOVO mit Bürste oder Spritzgerät (Niederdruck), naß in naß satt auftragen.
Bei starken Einhöhungen in der Wand, wäre es besser, vor dem Ausgleichen, eine Armierung mit verzinkten Stahldraht und Nägel zu machen.

Verarbeitung

Das Produkt gut mischen und auf vorbereitetem Untergrund, eine Schicht PRONTOMURO/S mit Traufel oder Mauerkelle auftragen. Nach einigen Minuten, mit einem Kunststoffreibebrett oder mit schwammartigen Traufel reiben. Falls nötig, mehrere Schichten auftragen: die Ersten rau lassen und nur den Schlußanstrich glätten.
Man sollte das Produkt als ein normaler Mineralputz betrachten. Wenn trocken, Untergrund streichen oder dekorieren lassen.
Das Produkt soll nicht bei starker Sonneneinstrahlung und nicht unter +5°C Temperatur aufgetragen werden, und sich vergewissern, daß diese Temperatur für die ganze Trockenzeit so bleibt. Die Fläche vor Schlagregen mindestens 24 Stunden im Sommer und 48 Stunden im Winter schützen.
Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen

Unpassender Gebrauch verhindern. Giftig beim Verschlucken, vor Kindern fernhalten, kühl, aber frostfrei lagern.

Dieses technisch-informative Merkblatt annulliert und ersetzt die Vorhergehenden.

Diese technischen Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Proben, die wir im Labor ausgeführt haben, und aus unzähligen praktischen Auftragserfahrungen. Auf jeden Fall, da das Produkt außer unserer Kontrolle gebraucht wird, können wir nur für die Qualität des Produktes im Originalgebilde garantieren, die noch neu und gut eingelagert sind.