



# Technische Informationen

DIVISION ARTENOVA – Sektion Spachtelmassen

Stucco Veneziano  
finisher

Seite 1 von 2

Rev.	Datum
02	22 März 2005

## Beschreibung und Eigenschaften des Produktes

Kode und Produktname	STUCCO VENEZIANO FINISHER – Selbstglänzende Spachtelbeschichtung
Gebrauchshinweise und Verträglichkeit des Untergrundes	Geeignet als Schlußschichten für innere und äußere Flächen, die schon mit STUCCO VENEZIANO PRIMER vorbehandelt sind, zu dekorieren und zu schützen. Verträglich mit folgenden Untergründe: Gipskartonplatten, Gipsglättungen, Unterputze.
Klassifizierung	Pastenförmige Spachtelmasse für Endschichten, einkomponentig, mit physischer Durchhärtung und inaktiver Pigmentierung, für Mauerwerke. C2-E-0-A-C-A3
Verpackung	Gebinde von 15 – 5 – 2,5 – 1 Litern

Eigenschaften	Werte
Aussehen	glänzend
Farbton	weiss
Bindemittel	Acrylharz
Pigment	Rutil-Titandioxyd
Füllstoff	Kalziumkarbonat, lamellaren Füllstoffe
Spezifisches Gewicht	1,47 +/- 0,03 g/ml
Trockenrückstand in der Masse ( 45 min. um 160 °C in Trockner IR)	61% +/- 1%
Massenviskosität	Dicke Masse
Glanz (über aufgetragenes Produkt, Glanzmeßgerät um 60 °)	51% (1) (2)
Waschbeständigkeit (mit Gardner-Gerät)	> 50000 Zyklen (1)

(1) Die Werte beziehen sich auf Standardproben, während der Entwicklungsphase des Produktes gemacht und periodisch mit Proben bestätigt, die auf zufällig entnommenen Muster gemacht sind

(2) Die Werte beziehen sich auf einem Auftrag gemäß unseren technischen Informationen. Anderen Auftragstechniken können den Glanzwert zunehmen oder abnehmen.

## Auftragshinweise

Eigenschaften	Untergrundtemperatur	Lufttemperatur
Temperatur	min. 5 °C max. 30 °C	min. 5 °C max. 35 °C



# Technische Informationen

DIVISION ARTENOVA – Sektion Spachtelmassen

Stucco Veneziano  
finisher

Seite 2 von 2

## Auftrag

Verdünnung	gebrauchsfertig
Ergiebigkeit pro Liter auf Gipsuntergrund	12-14 m <sup>2</sup> /liter je nach Auftragsstärke
Ergiebigkeit pro Liter auf Unterputz	7-9 m <sup>2</sup> /liter je nach Auftragsstärke

## Zeiten

Staubtrockenzeit	um 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 1 Stunde
Überarbeitbar	um 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 4-6 Stunden
Lagertemperatur	Min. 5 °C max 35 °C

## Verarbeitung

### Untergrundvorbereitung

siehe STUCCO VENEZIANO Primer

### Verarbeitung

24 Stunden nach dem Auftrag von STUCCO VENEZIANO Primer, die erste Schicht STUCCO VENEZIANO Finisher mit rostfreier Traufel auftragen. Da das Produkt sehr weich und flüssig ist, wird empfohlen, es sorgfältig zu spachteln und zu glätten, ohne zu drücken. Es könnte auch passieren, dass nach der erste Schicht von STUCCO VENEZIANO Finisher, der Farbton 15-20% heller den gewünschten Farbton heller ist. Aber mit der zweiten Schicht erreicht man 100% dem gewünschten Farbton.

STUCCO VENEZIANO Finisher hat eine hohe Füllungs- und Deckkraft. Nach 4 Stunden und bei trockenem Untergrund, die zweite Schicht mit rostfreier Traufel oder Spachtel auftragen, je nach dem gewünschten Schlußeffekt.

Kein überflüssiges Produkt liegen lassen, weil das, ungleichmäßige Stellen oder Wellen auf der Fläche bilden könnte.

20-40 Minuten (1) nach dem Auftrag und bei fast trockenem Untergrund, mit einer rostfreien Traufel polieren.

Das Material wird glänzend und dunkler auf rauen Spachtelstrichen und heller und seidenmatt auf alle anderen Stellen. Um einen gleichmäßigen Glanz zu erzielen, kann man nach 8-10 Stunden, die ganze Fläche mit industriellem Talk imprägnierender Watte polieren.

Das Produkt soll nicht bei starker Sonneneinstrahlung, bei Nebel, hoher Feuchtigkeit oder unter +5°C Temperatur aufgetragen werden. Sich vergewissern, daß diese Temperatur für die ganze Trockenzeit so bleibt. Das Trocken soll nicht durch Zwangslüftung oder Wärmequellen beschleunigt werden. STUCCO VENEZIANO braucht 72 Stunden um die maximale Durchhärtung zu erreichen, deshalb müssen die Fassaden vor Schlagregen während diese Periode geschützt werden.

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen und bei trockenem Material, mit Terpentin oder Lösemittel entfernen.

(1) Bei Vollton und/oder dunkler Farbtöne, 1 Stunde warten vor den Polieren mit rostfreier Traufel.

### Einfärbung

STUCCO VENEZIANO Finisher ist in weiss, farblos und schon mit Abtönpasten ARTECOLOR in 60 Originalfarbtönen entwickelt; nach Bedarf wird es in gewünschtem Musterfarbton eingefärbt. Es kann auch mit Universalabtönpasten UNIVERSAL COLOR, Typen WL sehr beständig auf Fassaden, und mit Abtönsystemen, eingefärbt werden.

### Vorsichtsmaßnahmen

Unpassender Gebrauch verhindern. Giftig beim Verschlucken, vor Kindern fernhalten. Kühl, aber frostfrei lagern.

Dieses technisch-informative Merkblatt annulliert und ersetzt die Vorhergehenden.

Diese technischen Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Proben, die wir im Labor ausgeführt haben, und aus unzähligen praktischen Auftragserfahrungen. Auf jeden Fall, da das Produkt außer unserer Kontrolle gebraucht wird, können wir nur für die Qualität des Produktes im Originalgebilde garantieren, die noch neu und gut eingelagert sind.