



Technische Informationen

DIVISION ARTENOVA – Sektion Spachtelmassen

Stucco Veneziano
primer

Seite 1 von 2

Rev.	Datum
02	22 mrz 2005

Beschreibung und Eigenschaften des Produktes

Kode und Produktname	STUCCO VENEZIANO PRIMER – Ausgleichende Spachtelbeschichtung fr glnzende Glttungen
Gebrauchshinweise und Vertrglichkeit des Untergrundes	Geeignet als Grundsicht um innere und uere Flchen zu schtzen und zu dekorieren. Vertrglich mit folgenden Untergrnde: Gipskartonplatten, Gipsglttungen, Unterputz.
Klassifizierung	Pastenfrmige Spachtelmasse als Grundsicht, einkomponentig, mit physischer Durchhrtung, fr Mauerwerke. C2-E-0-A-A3
Verpackung	Gebinde von 15 – 5 – 2,5 – 1 Litern

Eigenschaften	Werte
Aussehen	Matt
Farbton	Weiss
Bindemittel	Akrylharz
Pigment	Rutil-Titandioxyd
Fllstoff	Kalziumkarbonat, lamellaren Fllstoffen
Spezifisches Gewicht	1,79 +/- 0,03 g/ml
Trockenrckstand in der Masse (45 min. um 160 °C in Trockner IR)	80% +/- 2%
Massenviskositt	Dicke Masse
Waschbestndigkeit (mit Gardner- Gert)	> 50000 Zyklen (1)

- (1) Die Werte beziehen sich auf Standardproben, whrend der Entwicklungsphase des Produktes gemacht und periodisch mit Proben besttigt, die auf zufllig entnommenen Muster gemacht sind
- (2) Die Werte beziehen sich auf einem Auftrag gem unseren technischen Informationen. Anderen Auftragstechniken knnen den Glanzwert zunehmen oder abnehmen.

Auftragshinweise

Eigenschaften	Untergrundtemperatur	Lufttemperatur
Temperatur	min. 5 °C max. 30 °C	min. 5 °C max. 35 °C

Auftrag	
Verdnnung	Gebrauchsfertig
Ergiebigkeit pro Liter auf Gipsuntergrund	8-10 m ² /liter je nach Auftragsstrke
Ergiebigkeit pro Liter auf Unterputz	3-4 m ² /liter je nach Auftragsstrke



Technische Informationen

DIVISION ARTENOVA – Sektion Spachtelmassen

Stucco Veneziano
primer

Seite 2 von 2

Zeiten

Staubtrockenzeit	um 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 2 Stunden
Überarbeitbar	um 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 24 Stunden
Lagertemperatur	Min. 5 °C max 35 °C

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Bei neuen auf Gips, Gipskartonplatten, Rüttelbeton, Unterputz oder schon angestrichen aber gut haftenden Untergründen, die Fläche bürsten und eventuelle Risse oder Löcher ausbessern: Innenbereichen mit LE STUC 165, auf Fassaden mit VELNOVO oder PRONTOMURO/S. Dann eine Schicht Tiefengrund FIRMONOVO auftragen.

Bei alten, schwachen oder kreidenden Untergründen, alle alte und schlecht haftende Anstrichen durch waschen, bürsten oder kratzen, entfernen. Alle lose Teile (eventuelle Nägel und Eisen, die auf der Fläche Rostspuren aufbringen könnten) entfernen, dann sorgfältig alle Staubspuren bürsten oder waschen, die eine anti-klammerte Schranke bilden könnten.

Bei Schimmelspuren, eine Lösung aus Chlorsoda und Wasser mit Bürste auftragen, dann Untergrund sorgfältig nachwaschen.

Bei Salzausblühungen, eine Lösung aus Chlorwasserstoff mit Wasser 1 zu 10 - 1 zu 15 verdünnt, mit Bürste auftragen, dann sorgfältig Untergrund nachwaschen.

Auf inneren Flächen mit LE STUC 160 ausbessern oder glätten, dann auf trockenem und ausgeglichen Untergrund, eine Schicht FIRMONOVO auftragen. Auf Fassaden, eine Schicht Tiefengrund FIRMONOVO auftragen, dann mit VELNOVO oder PRONTOMURO/S ausgleichen oder glätten.

Da PRONTOMURO/S ein Mineralputz auf Kalkbasis ist, vor dem Auftrag, eine Schicht FIRMONOVO auftragen.

Verarbeitung

Wenn den Untergrund vollkommen trocken ist, eine Schicht STUCCO VENEZIANO Primer mit rostfreier Traufel auftragen und beachten, den Untergrund gut zu glätten.

STUCCO VENEZIANO Primer hat eine ausgleichende Funktion und die Aufgabe eine Brücke zwischen Untergrund und Schlußanstrichen zu bilden. Zuviel Material auf der Traufel hilft nicht dem Auftrag, verbessert nicht die Eigenschaften des Produktes, sondern verlängert die Trockenzeiten und kann ungleichmäßigen Stellen auf der Flächen bilden.

Das Produkt soll nicht bei starker Sonneneinstrahlungen, bei Nebel, hoher Feuchtigkeit oder unter +5°C Temperatur aufgetragen werden. Sich vergewissern, daß diese Temperatur für die ganze Trockenzeit so bleibt. Das Trocken soll nicht durch Zwangslüftung oder Wärmequellen beschleunigt werden. Fassaden vor Schlagregen schützen.

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen und bei trockenem Material, mit Terpentin oder Lösemittel entfernen.

Einfärbung

STUCCO VENEZIANO Primer ist weiss und braucht keine Einfärbung, weil STUCCO VENEZIANO Finisher extrem deckend ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Unpassender Gebrauch verhindern. Giftig beim Verschlucken, vor Kindern fernhalten. Kühl, aber frostfrei lagern.

Dieses technisch-informative Merkblatt annulliert und ersetzt die Vorhergehenden.

Diese technischen Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Proben, die wir im Labor ausgeführt haben, und aus unzähligen praktischen Auftragserfahrungen. Auf jeden Fall, da das Produkt außer unserer Kontrolle gebraucht wird, können wir nur für die Qualität des Produktes im Originalgebinde garantieren, die noch neu und gut eingelagert sind.